

PERI Centrum Obrotu Sklejką

Chińska sklejka topolowa

Chińska sklejka wykonana z krzyżowo klejonych fornirów topolowych, pokrycie obustronne filmem fenolowym, krawędzie zabezpieczone lakierem.

Nr art.	Grubość (mm)	Wymiary (mm)	Liczba warstw	Ciężar (kg/m ²)	Opakowanie jednostkowe
052622	21	1250 x 2500	11/13	12,10	43 szt.
050865	20	1250 x 2500	11/13	11,50	45 szt.

Sklejka recyklingowa REPLEX

Nr art.	Grubość (mm)	Wymiary (mm)	Liczba warstw	Ciężar (kg/m ²)	Opakowanie jednostkowe
050617	21	1250 x 2500	11/13	12,10	43 szt.
050598	20	1250 x 2500	11/13	11,50	45 szt.

Dostępna także w grubościach 12, 15 i 18 mm w formacie 1250 mm x 2500 mm.

Przy podawaniu formatu pierwszy wymiar określony jest wzdłuż kierunku włókien warstwy wierzchniej (główny kierunek obciążenia).

Opis

Produkt o niskich parametrach jakościowych, przeznaczony do uzupełnień oraz pojedynczych zastosowań podczas realizacji stropów.

Produkt nie jest zalecany do stosowania podczas realizacji obiektów kubaturowych i inżynierskich (mostowych) oraz do zastosowań jako element konstrukcyjny.

Produkt nie podlega gwarancji i rękojmi.

Cięcie, obróbka krawędzi / zabezpieczenie krawędzi

Cięcie należy wykonać odpowiednim, wystarczająco ostrym narzędziem, aby ograniczyć wyrwania forniru. Po przecięciu krawędzie płyt muszą być niezwłocznie zabezpieczone lakierem przed wilgocią. W zależności od rodzaju płyty i wymagań zaleca się zabezpieczenie przeciętych krawędzi przez szpachlowanie.

PERI Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sklejkę wynikające z braku zabezpieczenia krawędzi rozciętej sklejkę przed wilgocią oraz nieprawidłowego jej przechowywania.

